Socape HYGIÈNE & ENTRETIEN

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Tél : 04 90 33 59 20 - Fax : 04 90 33 39 57

FICHE TECHNIQUE

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

SAC A LIENS COULISSANTS 50L JAUNE 24µ
IMPRESSION DASRI

Réf. **PAFX33** – Carton de 500

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCE	METHODE D'ESSAI
MATIERES PREMIERES			
Polyéthylène Basse Densité (%)	85		
Colorant jaune(%)	4		
Colorant blanc (%)	11		
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES			
Nombre de sacs	25	Mini 25	COMPTAGE
½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	-10	ISO 4592
Longueur utile (mm)	750	-20	ISO 4592
Epaisseur nominale (µm)	24	Mini 22,8 (-5%)	ISO 4593
Epaisseur ponctuelle (µm)	24	Mini 17	ISO 4593
Grammage (g/m^2)	22,1	Mini 21 (-5%)	ISO 4591
Couleur	Jaune		
Opacité (%)	50	Mini 50	NF X 30501
Résistance à la chute	10 kg/30 sacs	0 sac défectueux/30	NF X 30501
Essai de résistance du système de fermeture	10 kg/10 sacs	0 sac défectueux/10	NF X 30501 NF EN 13592 NF 082
Essai de tenue aux déchets humides	6 litres/ 5 sacs	0 sac défectueux/5	NF X 30501
Marquage/impression	Exigences NF	Conforme	NF X 30501 NF 082
CARACTERISTIQUES MECANIQUES			
Force de rupture sens extrusion (daN)	0,90	Mini 0,85	NF EN ISO 527-3
Force de rupture sens transversal (daN)	0,80	Mini 0,75	NF EN ISO 527-3
Allongement rupture sens extrusion (%)	300	Mini 250	NF EN ISO 527-3
Allongement rupture sens transversal (%)	500	Mini 450	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure latérale (daN)	0,55	Mini 0,50	NF EN ISO 527-3
Résistance à la déchirure amorcée (méthode Elmendorf) (cN)			ISO 6383-2
? sens extrusion	120	Mini 90	
? sens perpendiculaire	360	Mini 250	
Résistance du lien (N)	40	Mini 40	NF X 30501 NF082
Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	120	Mini 110	ISO 7765-1-2
CONDITIONNEMENT :			
Nombre de sacs par rouleau :	25		
Nombre de rouleaux par carton :	20		
Nombre de sacs par carton :	500		
Nombre de cartons par palette :	40		
Poids du colis :	12,54 kg		

Date de dernière mise à jour : 02/12/21